

Таблица расходов и толщин огнезащитной краски "DEFENDER M" (solvent)

Приведенная толщина металлической конструкции	15 минут		30 минут		45 минут		60 минут		90 минут	
	Толщина сухого слоя мм.	Расход кг/м2	Толщина сухого слоя мм.	Расход кг/м2	Толщина сухого слоя мм.	Расход кг/м2	Толщина сухого слоя мм.	Расход кг/м2	Толщина сухого слоя мм.	Расход кг/м2
0,90	0,33	0,59	0,69	1,24						
1,00	0,33	0,59	0,68	1,23						
1,50	0,32	0,58	0,65	1,17						
2,00	0,32	0,58	0,62	1,12						
2,40	0,31	0,56	0,60	1,08						
2,60	0,31	0,56	0,57	1,03						
2,80	0,30	0,54	0,55	0,99						
3,00	0,30	0,54	0,53	0,95						
3,20	0,29	0,52	0,51	0,92						
3,40	0,29	0,52	0,50	0,90	0,85	1,53	1,30	2,34	1,90	3,42
3,60	0,29	0,51	0,49	0,88	0,80	1,44	1,22	2,20	1,86	3,35
3,70	0,28	0,50	0,48	0,86	0,78	1,40	1,18	2,12	1,82	3,28
3,80	0,28	0,50	0,47	0,85	0,76	1,37	1,15	2,07	1,78	3,20
4,00	0,27	0,49	0,46	0,83	0,72	1,30	1,08	1,94	1,76	3,17
4,20	0,27	0,49	0,45	0,81	0,68	1,22	1,02	1,84	1,74	3,13
4,40	0,27	0,49	0,44	0,79	0,65	1,17	0,96	1,73	1,71	3,08
4,60	0,27	0,49	0,43	0,77	0,62	1,12	0,90	1,62	1,65	2,97
4,80	0,27	0,49	0,42	0,76	0,59	1,06	0,86	1,55	1,63	2,93
5,00	0,26	0,47	0,41	0,74	0,56	1,01	0,82	1,48	1,61	2,90
5,20	0,25	0,45	0,40	0,72	0,53	0,95	0,78	1,40	1,58	2,84
5,40	0,24	0,43	0,39	0,70	0,51	0,92	0,75	1,35	1,56	2,81
5,60	0,23	0,41	0,38	0,68	0,48	0,86	0,72	1,30	1,54	2,77
5,80	0,21	0,38	0,37	0,67	0,46	0,83	0,69	1,24	1,52	2,74
6,00	0,20	0,36	0,36	0,65	0,44	0,79	0,66	1,19	1,47	2,65
6,20	0,20	0,36	0,35	0,63	0,42	0,76	0,63	1,13	1,42	2,56
6,40	0,19	0,34	0,34	0,61	0,40	0,72	0,60	1,08	1,36	2,45
6,60	0,18	0,32	0,34	0,61	0,39	0,70	0,58	1,04	1,31	2,36
6,80					0,39	0,70	0,56	1,01	1,26	2,27

7,00					0,38	0,68	0,55	0,99	1,21	2,18
7,20					0,38	0,68	0,53	0,95	1,17	2,11
7,40					0,36	0,65	0,52	0,94	1,13	2,03
7,60					0,36	0,65	0,50	0,90	1,09	1,96
7,80					0,35	0,63	0,49	0,88	1,06	1,91
8,00					0,35	0,63	0,47	0,85	1,03	1,85
8,20					0,34	0,61	0,46	0,83	1,00	1,80
8,40					0,34	0,61	0,45	0,81	0,97	1,75
8,60					0,33	0,59	0,44	0,79	0,95	1,71
8,80					0,33	0,59	0,43	0,77	0,92	1,66
9,00					0,32	0,58	0,42	0,76	0,90	1,62
9,20					0,32	0,58	0,41	0,74	0,88	1,58
9,40					0,31	0,56	0,40	0,72	0,86	1,55
9,60					0,31	0,56	0,39	0,70	0,84	1,51
9,80					0,30	0,54	0,38	0,68	0,83	1,49
10,00					0,30	0,54	0,37	0,67	0,82	1,48
10,20					0,29	0,52	0,37	0,67	0,81	1,46
10,40					0,29	0,52	0,36	0,65	0,80	1,44
10,60					0,29	0,51	0,35	0,63	0,79	1,42
10,80					0,28	0,50	0,35	0,63	0,79	1,42
11,00					0,28	0,50	0,34	0,61	0,78	1,40
11,20					0,27	0,49	0,33	0,59	0,78	1,40
11,40					0,27	0,49	0,32	0,58	0,77	1,39
11,60					0,27	0,49	0,32	0,58	0,77	1,39
11,80					0,27	0,49	0,31	0,56	0,76	1,37
12,00					0,27	0,49	0,31	0,56	0,76	1,37
15,00					0,26	0,47	0,30	0,54	0,73	1,31
16,00					0,25	0,45	0,30	0,54	0,73	1,31
17,00					0,24	0,43	0,29	0,52	0,72	1,30
20,00					0,23	0,41	0,29	0,52	0,71	1,28
22,00					0,21	0,38	0,28	0,50	0,69	1,24
24,00					0,20	0,36	0,27	0,49	0,68	1,22
26,00					0,20	0,36	0,25	0,45	0,67	1,21
28,00					0,19	0,34	0,23	0,41	0,66	1,19
30,00					0,18	0,32	0,21	0,38	0,65	1,17

Разработана и составлена на основании лабораторных и сертификационных испытаний краски Defender M (solvent), 2008-2010г.г.

Генеральный директор ЗАО "Евростиль"
Чалов О.Ю.