

Грунт-эмаль алкидная STERLING® Корростоп ПФ-118



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт-эмаль STERLING® Корростоп ПФ-118 производится по ТУ 2312-007-05054874-16, соответствует ГОСТ Р 51693, ГОСТ Р 51691 и предназначена для грунтования и окрашивания стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей, строительных конструкций, а также в виде самостоятельного покрытия. Применяется также для окрашивания сварных, кованых изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов, а также изделий из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, крыши, отливы).

ОПИСАНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ

Таблица 1 – Общие характеристики грунт-эмали

Характеристика грунтовки	Нормативный документ	Обозначение
По роду пленкообразующего вещества	табл. А.1 ГОСТ Р 51693	ПФ (пентафталевая)
По типу пленкообразующего	табл. Ц.7 СП 28.13330	пентафталевая
По типу связующего	ISO 12944	АК
По типу основы		Misc.

Таблица 2 - Технические характеристики грунт-эмали

Наименование показателя	Показатель
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 % (норма не является браковочной)
Плотность	1,20... 1,25 кг/л

ОПИСАНИЕ ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Таблица 3 - Технические характеристики готового покрытия

Наименование показателя	Показатель
Внешний вид	однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Цвет	белый, возможна колеровка RAL, NCS, Monicolor, Symphony и пр.
Блеск	полуматовый
Адгезия по ГОСТ 15140	не более 1 балла
Устойчивость сухой пленки грунт-эмали в интервале температур воздуха (п. 9.3.6 СП 28.13330)	- 50...+60 °С
Системы покрытий по ISO 12944	S2.01, S2.03, S2.07, S3.03, S3.04, S3.06, S4.01
Группа покрытия по табл. Ц. 7 СП 28.13330	I используется для окраски поверхности стальных, оцинкованных стальных и алюминиевых конструкций (неагрессивная и слабоагрессивная среда, табл. X.1, X2 СП 28.13330)
Группа покрытия по ГОСТ Р 51691 (табл. 4)	1 (атмосферостойкая)
Класс покрытия по ГОСТ 9.032	II (для неагрессивной, слабоагрессивной среды (п. 9.3.4 СП 28.13330).
Индекс, характеризующий стойкость покрытия по СП 28.13330 (табл. Ц.7)	а - на открытом воздухе; ан – на открытом воздухе, под навесом; п - в помещениях

После высыхания покрытие не оказывает вредного действия на человека и окружающую среду.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 4 – Комплектность

Тара	Объем тары	Объем нетто	Масса нетто
Металлическая банка*	20 л	18 л	19,62...22,68 кг в зависимости от цвета

* - по согласованию с потребителем допускается другая упаковка грунт-эмали.

РАСХОД ЭМАЛИ

Таблица 5 - Толщина и расход грунт-эмали

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина сырого слоя, мкм	Расход	
		кг/м ²	м ² /л
80	130	0,15	7,70
160	260	0,30	15,4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

В соответствии с п.п. 4.1...4.4, 4.13, 9.3.4...9.3.6 СП 28.13330, ГОСТ 21.51 (конструкции зданий и сооружений), ГОСТ 21.402 (технологические аппараты, газоходы, трубопроводы и т.п.).

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Атмосферные осадки: отсутствуют (п. 1.10 СНиП 3.04.03);

Температура воздуха: как правило, не ниже 15 °С.

При необходимости, допускается производство работ при температуре воздуха не ниже 5 °С при соблюдении ниже перечисленных условий (п. 1.8 СНиП 3.04.03);

Относительная влажность воздуха: не более 80 %;

Температура образования росы (точка росы): не менее, чем на 3 °С ниже температуры воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Степень обезжиривания поверхности грунтовоочного слоя - первая по табл. 19 ГОСТ 9.402.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ

Перемешать грунт-эмаль до однородной консистенции, полного исчезновения видимых слоев расслоения и исчезновения осадка.

ВНИМАНИЕ!

- При необходимости допускается разбавление готовой смеси до необходимой рабочей вязкости разбавителем DEFENDER 105 или уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134, но не более 20 % по массе.
- Запрещается разбавлять грунт-эмаль растворителями, не согласованными с ООО «Лаборатория «Евростиль».
- В процессе производства работ не допускать хранения грунт-эмали в открытой таре более 8 часов.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ

Грунт-эмаль наносить слоями, безвоздушным или воздушным распылением и вручную кистью, валиком и т.п. (V группа методов окрашивания по ГОСТ 9.105).

Толщина слоя и расход эмали - в соответствии с табл. 5.

Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,009"-0,011", давление на выходе из сопла 140-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420.

Воздушное распыление: минимальное давление в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 35 – 45 с по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420.

Толщину сырого слоя контролировать выборочно калиброванной гребенкой или колесным толщиномером (метод №1А, табл. 1 ГОСТ Р 51694 (ИСО 2808)).

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

Таблица 6 - Промежуток времени между нанесением слоев

Температура воздуха, °С	Время высыхания при толщине сухого слоя – 80 мкм		
	до степени 1 (ГОСТ 19007)	межслойная выдержка	готовность к эксплуатации
5	36 часов	3 сут.	7 сут.
10	24 часа	2 сут.	5 сут.
15	16 часов	24 часа	4 сут.
20	10 часов	24 часа	3 сут.
25	6 часа	18 часов	48 часов
30	4 часа	12 часов	36 часов

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Согласно приложению 3 СНиП 3.04.01:

Таблица 7 – Методы контроля

Показатель	Метод контроля	Объем выборки	Допустимые отклонения
Внешний вид, сплошность	визуально	100% покрытия	не допускаются потеки, пузырьки, включения, механические повреждения, непрокрасы.
Толщина	магнитный 6А, 6В по ГОСТ 51694 (ИСО 2808)	5 измерений на 50...70 м ² поверхности	не более 10% от проектного значения.
Адгезия	метод решетчатых надрезов по ГОСТ 15140	1 измерение на 50...70 м ² поверхности	не более 1 балла.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Требования к транспортированию и хранению компонентов грунт-эмали по ГОСТ 9980.5.

Компоненты грунт-эмали следует транспортировать и хранить в заводской упаковке при температуре «минус» 25...35 °С, в условиях, исключающих прямое попадание на тару воды, агрессивных веществ и воздействие источников тепла.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ОХРАНА ТРУДА

Грунт-эмаль является легковоспламеняющейся жидкостью 3-го класса по ГОСТ 12.1.007.

ВНИМАНИЕ!

- Не располагать вблизи открытого огня и других источников зажигания.

При производстве работ следует соблюдать требования нормативных документов по безопасности труда в строительстве.

Персонал, связанный с приготовлением, испытанием и применением грунт-эмали, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты:

- ✓ глаз - открытые очки с боковой защитой, обозначение 4S по ГОСТ 12.4.253;
- ✓ органов дыхания – респиратор с фильтром А1 по ГОСТ 12.4.193;
- ✓ кожи – защитная одежда О, 3 по ГОСТ 12.4.103;
- ✓ рук – перчатки Оа, Он по ГОСТ 12.4.103;

✓ ног – обувь О**, Оа*, Он по ГОСТ 12.4.103.

При попадании компонентов грунт-эмали в органы дыхания (появлении признаков недомогания) – обратиться к врачу.

При попадании грунт-эмали на кожу – смыть большим количеством воды, при появлении видимых признаков раздражения – обратиться к врачу.

При попадании эмали в глаза – промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране окружающей среды - по ГОСТ 17.2.3.02.

Отходы производства и использованную тару сортировать и складировать со строительным мусором.

При проливе грунт-эмали место пролива засыпать песком и собрать подручными средствами в ёмкость или мешок, затем утилизировать собранное и поврежденную тару захоронением в земле или сбросом на свалку по ГОСТ Р 53692.